БЪЛГАРСКИ СТРОИТЕЛНИ МАРКЕТИ

гр. София 1680, бул. България 98,
сграда Астра, вх. Д, ет. 8, офис 16
тел: 02858 19 50 /51, www.bsm2006.bg

PLATINO THERMO РЕЛЕФНА ЕКСТЕРИОРНА БОЯ

ДИШАЩА РЕЛЕФНА БОЯ С ИЗРАЗЕНА СТРУКТУРА ЗА ФИНИШНО ПОКРИТИЕ С КРАСИВИ РЕЛЕФНИ ЕФЕКТИ

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
Версия 1/22.12.2017



УПОТРЕБА

PLATINO THERMO РЕЛЕФНА ЕКСТЕРИОРНА БОЯ е готова за употреба висококачествена вододисперсионна релефна боя. Декорира повърхностите чрез изключително ефектни релефни структури. Предназначена е за финишно покритие върху всякакви минерални основи – циментови, гипсови мазилки и шпакловки, здрави покрития от стари бои, сглобяеми елементи от бетон, тухли, гипс, гипсокартон и др. Покритието коригира оптически неравностите по стените.

СВОЙСТВА

- с фина релефна структура
- много еластична
- паропропусклива
- образува твърдо и ненапукващо се покритие
- коригира неравности и пукнатини
- устойчива на атмосферни и температурни влияния
- устойчива на замърсяване и UV лъчи
- добра адхезия към минерални основи
- много лесно се нанася

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Основата трябва да бъде здрава, суха, добре почистена. От нея предварително трябва да се отстранят всички нездрави участъци и слоеве със слаба механична устойчивост.
Преди нанасяне на боята основата се грундира с импрегниращ грунд PLATINO ФАСАДЕН ГРУНД.
Боята може да се нанася след пълното изсъхване, но не по-рано от 12 часа след грундиране.

ПРИГОТВЯНЕ

PLATINO THERMO РЕЛЕФНА ЕКСТЕРИОРНА БОЯ е готова за употреба. ДА СЕ РАЗБЪРКА ДОБРЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА с бъркалка на бавни обороти до получаване на равномерна хомогенна смес!

НАЧИН НА РАБОТА

Слой боя се нанася върху основата с маламашка. За постигане на желания релефен ефект слоя се структурира със специален валяк или друг подходящ инструмент. Работи се на малки участъци и се преминава нататък от „мокро в мокро”. За постигане на някои от ефектите се допуска разреждане с вода, но не повече от 3%. Инструментите се почистват с вода веднага след употреба.

ВНИМАНИЕ

Работна температура: от +5°C до +30°C

Влажност: по-ниска от 65%.

Времето за пълно изсъхване на боята зависи от атмосферните условия (температура и влажност на въздуха), но не е по-малко от 4 часа.

Нанесената на фасадата боя да се пази от директно слънчево греене, дъжд или силен вятър за 24 часа.

РАЗХОДНА НОРМА И РАЗФАСОВКИ

0,5 – 1 кг/м2 за един слой с предварително грундиране. Разходната норма не е обвързваща и зависи от вида на основата и структурата на желания ефект.

Разфасовки – пластмасови кофи с тегло 5кг, 25 кг.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- пътност: 1,75 кг/м^3
- съдържание на нелетливи вещества: ≥ 74%
- максимално допустимо съдържание на летливи органични съединения (категория А/м) – 200 г/л.

КЛАСИФИКАЦИЯ

Клас: -
Стандарт: EN 13300; EN 1062-1; НАРЕДБА за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти.
Протокол от изпитване: № 30/07.11.2017г.
Издаден от: Изпитвателна лаборатория за строителни материали при производителя.

СЪСТАВ

Стирол-акрилатна водна дисперсия, колоранти, пълнители и др. органични и неорганични добавки.

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранява се в плътно затворени оригинални опаковки в закрити сухи помещения при температура от +5°C до +30°C, без достъп на пряка слънчева светлина. ДА СЕ ПАЗИ ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ!

СРОК НА ГОДНОСТ

18 месеца от датата на производство в неразпечатана оригинална опаковка.

СИМВОЛИ НА ОПАСНОСТ

Не е приложимо

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ

По наши сведения този продукт не представлява особен риск при условие, че се спазват общите правила за промишлена хигиена и техника за безопасност.

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

EUH208 - Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он, 1,2-бензизотиазолин-3-он(2634-33-5). Може да предизвика алергична реакция.

EUH210 - Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕПОРЪКИ

Като производител гарантираме качеството на продукта, но не можем да въздействаме върху условията и начина на употреба. Полагането на продукта трябва да се извършва от квалифициран персонал. Препоръчително е преди употреба на продукта потребителят да се запознае с техническото описание и информационния лист за безопасност на продукта. Това не освобождава купувача от необходимостта да тества приложимостта на продукта съгласно указанията за всяко конкретно, специфично приложение.