БЪЛГАРСКИ СТРОИТЕЛНИ МАРКЕТИ

гр. София 1680 булБългария 98,
*сграда Астра вх.*Д, ет8, офис 16
тел: 02858 19 50 /51, **www.bsm2006.bg**

PLATINO *Flex*
ЛЕПИЛО ЗА ПЛОЧКИ

ЕЛАСТИЧНО ЛЕПИЛО ЗА ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ЛЕПЕНЕ НА ГРАНИТОГРЕС, КЕРАМИКА, ПЛОЧКА ВЪРХУ ПЛОЧКА И ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
Версия 1/30.03.2016



УПОТРЕБА

Лепило PLATINO Flex е еластично лепило предназначено за вътрешно и външно, еластично и мразоустойчиво лепене на гранитогрес, мрамор и гранит върху деформируеми основи. Подходящо е за лепене на керамични облицовки върху подово отопление, в постоянно влажни помещения, на балкони, тераси и хидроизолирани повърхнини.

СВОЙСТВА

- еластично лепило, с повишена якост
- за силно натоварени повърхнини
- добра адхезия към минерални основи
- водо и студоустойчиво
- за големи подови плочи до 80x80 cm
- с удължено време за употреба

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Основата трябва да е чиста, суха и стабилна. От нея предварително трябва да се отстранят всички нездрави участъци и слоеве със слаба механична устойчивост. Керамичните плочки не трябва да се топят предварително във вода.

ПРИГОТВЯНЕ

Съдържанието на торбата (25 кг) се добавя постепенно към предварително измерено количество (6,25л) вода и се бърка с електрическа бъркалка до получаване на хомогенна смес. Оставя се да престои 10 мин., разбърква се отново и е готово за употреба. Сместа трябва да се изразходи за не повече от 2 часа.

НАЧИН НА РАБОТА

Лепилото се нанася върху гърба на плочката с назъбена маламашка така, че при притискане на плочката към основата разтворът да покрива между 70% и 90% от гърба ѝ. В продължение на 15-20 мин. може да се коригира положението на плочките. Прясното излишно лепило се почиства с мокра гъба. Може да се фугира най-рано след 24 часа.

ВНИМАНИЕ

Работна температура: от +5°C до +30°C

Влажност: по-ниска от 60%.

Да не се смесва с цимент, пясък и др. материали, тъй като това води до влошаване на качеството на лепилото.

Време за съхнене: не по-малко от 72 часа, като може да достигне до 14 дни в зависимост от температурата и влажността на околната среда.

РАЗХОДНА НОРМА

Размер на зъба на маламашката (mm)	4x4	6x6	8x8
Разходна норма (kg/m^2)	2,5	3,0	3,5

Разхода на лепило зависи от големината на плочките и дебелината на зъбите на маламашката.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- Начална якост на сцепление при опън – ≥ 1,0 N/mm^2
- Якост на сцепление при опън след потапяне във вода - ≥ 1,0 N/mm^2
- Якост на сцепление при опън след термично третиране - ≥ 1,0 N/mm^2
- Якост на сцепление при опън след 25 цикъла замразяване/размразяване - ≥ 1,0 N/mm^2
- Разширено отворено време – якост на сцепление при опън - ≥ 0,5 N/mm^2 след не по-малко от 30 min

КЛАСИФИКАЦИЯ

Клас: C2TE
Стандарт: EN 12004:2007+A1:2012
Протокол от изпитване: № 16.8/07.04.2016
Издаден от: НИСИ ЕООД – с идент. № 2032

СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява на сухо в плътно затворена оригинална опаковка. Да се пази от влага!

СРОК НА ГОДНОСТ

12 месеца от датата на производство в неразпечатана оригинална опаковка.

СИМВОЛИ НА ОПАСНОСТ



ОПАСНО

EUH 208 Съдържа цимент. Може да причини алергична реакция.
Количеството на разтворим хром (VI) в готовата маса на продукта ≤ 0,0002%.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ

H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
H315 Предизвиква дразнене на кожата.
H317 Може да причини алергична кожна реакция.
H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
P261 Избягвайте вдишване на прах.
P280 Използвайте предпазни ръкавици/ предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P302+P350 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте внимателно и обилно със сапун и вода.
P333+P318 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.
P304+P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.

P312 При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местните, регионални, национални и международни разпоредби.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕПОРЪКИ

Като производител гарантираме качеството на продукта, но не можем да въздействаме върху условията и начина на употреба. Полагането на продукта трябва да се извършва от квалифициран персонал. Препоръчително е преди употреба на продукта потребителят да се запознае с техническото описание и информационния лист за безопасност на продукта. Това не освобождава купувача от необходимостта да тества приложимостта на продукта съгласно указанията за всяко конкретно, специфично приложение.